

MOBIHEL PLASTIC PUTTY

МОВІНІЛ ШПАКЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТИКУ

- Дуже добра адгезія до різних типів пластику : PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.
- Добре шліфується
- Ідеальний зовнішній вигляд поверхні після шліфування
- Дуже висока гнучкість
- Не просідає з часом
- Колір: чорний
- Відповідає VOC вимогам

ТИП ПОВЕРХНІ	
	 P150 – P320
	 МОВІНІЛ Чистячий засіб для пластику

	Співвідношення Змішування:	100 г МОВІНІЛ ШПАКЛІВКА ДЛЯ ПЛАСТИКУ 2 г ВР ЗАТВЕРДЖУВАЧ
	Життєздатність суміші при 20°C:	3 - 6 хв / 20°C
	Ретельно перемішати	
	Шпатель	

	Час висихання при 20°C:	20 – 30 хв
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):	5 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Сухе шліфування:	Грубе шліфування: P150 → P180 Тонке шліфування: P240 → P360
	Подальша обробка:	MOBIHEL ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКУ і потім всі 2К вторинні ґрунти з програми MOBIHEL
	Термін зберігання:	18 місяців

2004/42/II B(b) (250) 170

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (b), підготовлених до нанесення, складає 250 г/л. VOC нашого матеріалу складає 170 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.