


















MOBIHEL SOFT UNIVERSAL KIT

MOBIHEL М'ЯКА УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА

- Підходить для всіх видів металевих поверхнь (сталевий листовий метал, оцинкована сталь або алюміній)
- Швидке висихання
- Легке шліфування
- Відсутні пори після шліфування
- Не просідає з часом
- Колір: бежевий
- Відповідає VOC вимогам

	FE	ZN	AL
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Співвідношення Змішування:	100 г MOBIHEL М'ЯКА УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА 2 г ВР ЗАТВЕРДЖУВАЧ
	Життєздатність суміші при 20°C:	3 - 6 хв / 20°C
	Ретельно перемішати	

	Шпатель	
	Час висихання при 20°C:	20 – 30 хв
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):	5 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Сухе шліфування:	Грубе шліфування: P80 → P120 Тонке шліфування: P150 → P180 → P220
	Подальша обробка:	Всі 2K вторинні ґрунти з програми MOBIHEL
	Термін зберігання:	18 місяців

2004/42/II B(b) (250) 170

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (b), підготовлених до нанесення, складає 250 г/л. VOC нашого матеріалу складає 170 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.