


















MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY

MOBIHEL ШПАКЛІВКА ЗІ ЗМІСТОМ СКЛОВОЛОКНА

- Шпаклівка для вирівнювання дуже глибоких та нерівних ділянок та невеликих проколів від іржі (до 1 см²) на будь-яких металевих поверхнях
- Швидке висихання
- Легке шліфування
- Після шліфування обов'язково нанесіть MOBIHEL УНІВЕРСАЛЬНУ ШПАКЛІВКУ, щоб вирівняти можливі залишки виступаючих волокон й отримати гладку поверхню
- Відсутні пори після шліфування
- Не просідає з часом
- Досить еластична
- Колір: зелений
- Відповідає VOC вимогам

	FE	ZN	AL
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Співвідношення Змішування:	100 г MOBIHEL ШПАКЛІВКА ЗІ ЗМІСТОМ СКЛОВОЛОКНА 2 г ВР ЗАТВЕРДЖУВАЧ
	Життєздатність суміші при 20°C:	3 - 6 хв / 20°C
	Ретельно перемішати	

	Шпатель	
	Час висихання при 20°C:	20 – 30 хв
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):	5 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Сухе шліфування:	Грубе шліфування: P80 → P120
	Подальша обробка:	MOBHEL УНІВЕРСАЛЬНА ШПАКЛІВКА Всі 2K вторинні ґрунти з програми MOBHEL
	Термін зберігання:	18 місяців

2004/42/II В(б) (250) 170

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (б), підготовлених до нанесення, складає 250 г/л. VOC нашого матеріалу складає 170 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.