

MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT FastDry

MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК FastDry

- Підходить для локального та повного ремонту
- Низька в'язкість - легко наноситься при розпилюванні
- Швидке сушіння - 15хв / 60°C або 30 хв / 40°C
- Швидко та легко полірується
- Високий блиск
- Забезпечує більш високу продуктивність та економію енергії
- Відповідає VOC вимогам

ТИП ПІДЛОЖКИ	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
--------------	--

	Співвідношення змішування за об'ємом:	 MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4300	2 частини 1 частина
		 MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100	2 частини 1 частина
		Не можна використовувати з затверджувачем MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4500, який занадто швидко полімеризує цей лак та може викликати дефекти!	
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК FastDry MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100 / 4300	100 г 53 г
	Життєздатність суміші :	1 год	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	15 - 18 сек	
	Нанесення розпиленням:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	Кількість шарів:	1 тонкий шар – Відстань від пістолета-розпилювача до об'єкту всього 15 см, швидкість нанесення швидше ніж зазвичай. Перший шар повинен бути тонкий та рівний. 1 повний шар – Зачекайте 5 - 10 хвилин, відстань від пістолета-розпилювача до об'єкту 25 см, швидкість нанесення нормальна.	
	Товщина покриття:	50 - 60 μm	

	Витримка/випарювання:	5 - 10 хв / 20°C між шарами 10 - 15 хв / 20°C перед сушкою у печі
	Час висихання:	MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100 Час висихання при 20°C: 120 хв Час висихання при 40°C: 30 хв Час висихання при 60°C: 15 хв MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4300 Час висихання при 30°C: 90 хв Час висихання при 40°C: 30 хв Час висихання при 60°C: 30 хв ПРОЗОРИЙ ЛАК можна відшліфувати відразу після висушування на повітрі або після висушування в духовці та охолодження до кімнатної температури
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):	5 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Термін зберігання:	2 роки

2004/42/II В(д) (420) 420

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (д), підготовлених до нанесення, складає 420 г/л. VOC нашого матеріалу складає 420 г/л.

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.