










ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (03/21)





## MOBIHEL 2:1 CLEARCOAT V5 ANTI SCRATCH

## MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК V5 ANTI SCRATCH

- Легко використовується
- Не потребує розведення розріджувачем
- Добра механічна та хімічна стійкість
- Високий блиск
- Відповідає VOC вимогам

<b>ТИП ПІДЛОЖКИ</b>	MOBIHEL BASE MIX
---------------------	------------------

	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	 MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 7730   MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 7700   MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 7750	2 частини 1 частина  2 частини 1 частина  2 частини 1 частина
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 7700 / 7750 MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 7730	100 г 52 г 53 г
	<b>Життєздатність суміші :</b>	4 год	
	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	15 - 17 сек	
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 повні шари 50 - 60 μm	

	<b>Витримка/випарювання:</b>	5 - 10 хв / 20°C між шарами 10 хв / 20°C перед сушкою у печі
	<b>Час висихання при 20°C:</b> <b>Час висихання при 60°C:</b>	16 год 30 хв (т об'єкту)
	<b>Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):</b>	8 - 12 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	<b>Термін зберігання:</b>	5 років

2004/42/II B(e) (840) 540

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 540 г/л.

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.