









ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (01/22)

MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК

- Високоглянцевий безбарвний лак призначений для часткового ремонтного фарбування легкових автомобілів та фінішного фарбування кузовів автобусів, вантажного транспорту та інших металевих виробів.
- Лак відрізняється відмінною механічною та хімічною стійкістю та забезпечує тривалий захист базової емалі.
- Після змішування з затверджувачем лак не вимагає додаткового розведення.
- Простий у застосуванні.

ТИП ПІДЛОЖКИ	MOBIHEL BASE MIX
---------------------	------------------

	Співвідношення змішування за об'ємом:	MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 8888	2 частини 1 частина
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 8888	100 г 50 г
	Життєздатність суміші :	5 г	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	16 - 18 сек	
	Нанесення розпиленням:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 повні шари 50 - 60 мкм	
	Витримка/випарювання:	5 хв /20°C між шарами 10 - 15 хв /20°C перед сушкою у печі	
	Время сушки при 20°C: Время сушки при 60°C:	16 г 30 хв (Т об'єкту)	

	ИК коротковхильова сушка:	8 - 12 хв відстань до заготовки: 70 - 80 см
	Термін зберігання:	5 років

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.