





## MOBIHEL 2:1 HS CLEARCOAT DH

## MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК DH

- Високий ступінь блиску
- Висока еластичність
- Ультрависокий вміст сухого залишку
- Відмінна механічна та хімічна стійкість
- Не потребує розведення розріджувачем
- Відповідає VOC вимогам

<b>ТИП ПІДЛОЖКИ</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
---------------------	--

	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	 MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4300   MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100   MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4500	2 частини 1 частина  2 частини 1 частина  2 частини 1 частина
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL 2:1 HS ПРОЗОРИЙ ЛАК DH MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100 / 4300 / 4500	100 г 52 г
	<b>Життєздатність суміші :</b>	1,5 г	
	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	18 - 22 сек	
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	<b>Кількість шарів:</b>	1 тонкий шар – Відстань від пістолета-розпилювача до об'єкту всього 15 см, швидкість нанесення швидше ніж зазвичай. Перший шар повинен бути тонкий та рівний. 1 повний шар – Зачекайте 3 - 5 хвилин, відстань від пістолета-розпилювача до об'єкту 25 см, швидкість нанесення нормальна.	
	<b>Товщина покриття:</b>	50 - 60 μm	

	<b>Витримка/випарювання:</b>	<p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100</b>          3 - 5 хв / 20°C між шарами          15 хв / 20°C перед сушкою у печі</p> <p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4300</b>          3 - 5 хв / 20°C між шарами          15 хв / 20°C перед сушкою у печі</p> <p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4500</b>          1 - 2 хв / 20°C між шарами          5 хв / 20°C перед сушкою у печі</p>
	<b>Час висихання:</b>	<p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100</b>          Час висихання при 20°C: 16 год          Час висихання при 60°C: 30 хв (т об'єкту)</p> <p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4300</b>          Час висихання при 20°C: 16 год          Час висихання при 60°C: 35 мин. (т об'єкту)</p> <p><b>MOBHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4500</b>          Час висихання при 20°C: 16 год          Час висихання при 60°C: 20 хв (т об'єкту)</p>
	<b>Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):</b>	10 - 15 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	<b>Термін зберігання:</b>	5 років

2004/42/II В(д) (420) 418

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (д), підготовлених до нанесення, складає 420 г/л. VOC нашого матеріалу складає 418 г/л.

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.