

## MOBIHEL 2:1 SPEEDY CLEARCOAT ANTI SCRATCH

## MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК ШВИДКИЙ ANTI SCRATCH

- Високоглянцеве прозоре покриття для локального ремонту
- Швидка сушка
- Добра механічна та хімічна стійкість
- Відповідає VOC вимогам

<b>ТИП ПІДЛОЖКИ</b>	MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL HYDRO BASE MIX
---------------------	--

	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК ШВИДКИЙ ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2500	2 частини 1 частина 10%
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL 2:1 ПРОЗОРИЙ ЛАК ШВИДКИЙ ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 1500 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2500	100 г 51 г 14 г
	<b>Життєздатність суміші :</b>	30 хв	
	<b>Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C</b>	18 - 20 сек	
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар	
	<b>Кількість шарів: Товщина покриття:</b>	2 повні шари 50 - 60 μm	
	<b>Витримка/випарювання:</b>	3 хв / 20°C між шарами 10 хв / 20°C перед сушкою у печі	
	<b>Час висихання при 20°C: Час висихання при 60°C:</b>	2 год 15 хв (т об'єкту)	
	<b>Термін зберігання:</b>	3 років	

2004/42/II B(e) (840) 580

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (е), підготовлених до нанесення, складає 840 г/л. VOC нашого матеріалу складає 580 г/л.

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-якій час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.