


















MOBIHEL PRIMER

MOBIHEL ПРАЙМЕР

- Однокомпонентний ґрунт, що легко наноситься та швидко сохне
- Не містить хроматів
- Відмінні антикорозійні властивості
- Адгезія до всіх видів металевих поверхонь (сталевий листовий метал, оцинкована сталь або алюміній)
- Нанесення напиланням або пензлем
- Покривається будь-яким наповнювачем MOBIHEL
- Колір: оливково-зелений, сірий
- Відповідає VOC вимогам

			
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL ПРАЙМЕР MOBIHEL ПРАЙМЕР РОЗРІДЖУВАЧ	100 г 16 г
	Робоча густина: DIN 53211 ф 4 мм / 20°C	20 - 25 сек MOBIHEL ПРАЙМЕР РОЗРІДЖУВАЧ (10 – 15%)	
	Нанесення розпиленням:	1,3 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар	

	Кількість шарів:	2 - 3
	Товщина покриття:	25 – 30 µm
	Нанесення пензлем:	5 – 10% MOBHEL ПРАЙМЕР РОЗРІДЖУВАЧ
	Витримка/випарювання:	5 - 10 хв / 20°C між шарами
	Час висихання при 20°C:	2 год
	Час висихання при 60°C:	20 хв
	Подальша обробка:	Будь-який наповнювач MOBHEL
	Термін зберігання:	1 рік

2004/42/II B(ц) (780) 720

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (ц), підготовлених до нанесення, складає 780 г/л. VOC нашого матеріалу складає 720 г/л.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.