














MOBIHEL 3:1 FILLER UNIVERSAL

MOBIHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ

- В якості грунту та грунту-наповнювача, забезпечує хороший захист від корозії.
- Може наноситись безпосередньо на метал, оцинковану сталь та алюміній
- Відмінна адгезія
- Добрі шліфувальні властивості - "по-сухому" та "по-мокрому"
- Колір: сірий
- Відповідає VOC вимогам

			
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Співвідношення змішування за об'ємом:	MOBIHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700	3 частини 1 частина
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 3:1 ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ УНІВЕРСАЛЬНИЙ MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700	100 г 26 г
	Життєздатність суміші :	2 год	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	28 - 32 сек	

	Нанесення розпиленням:	1,6 – 1,8 мм 2 – 2,5 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	1 - 3 шари 1 шар: 40 μm 3 шари: 120 μm
	Витримка/випарювання:	10 - 15 хв / 20°C між шарами 15 - 20 хв / 20°C перед сушкою у печі
	Час висихання при 20°C: Час висихання при 60°C:	1,5 год товщина 40 μm 4 - 5 год товщина 120 μm 20 хв товщина 40 μm 30 хв товщина 120 μm
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля)	15 - 20 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Сухе шліфування:	P360 - P600
	Вологе шліфування:	P600 - P1200
	Подальша обробка:	Всі фінішні покриття системи MOBIHEL
	Термін зберігання:	18 місяців

2004/42/II B(ц) (540) 530

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (ц), підготовлених до нанесення, складає 540 г/л. VOC нашого матеріалу складає 530 г/л.

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.