












## MOBIHEL HS FILLER AirDry







## MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry

- Відмінний вибір для локальних і великих ремонтів
- Дуже швидко сохне, забезпечує ідеальну основу для подальшого фарбування
- Шліфування через 20 хвилин
- Доступні для застосування різні затверджувачі та розчинники
- Не просідає з часом, хороші наповнюючі та ізолюючі властивості
- Відповідає VOC вимогам







	FE	ZN	AL
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
		MOBIHEL ПАСИВАТОР	MOBIHEL ПАСИВАТОР











MOBIHEL ПАСИВАТОР можна наносити змоченою серветкою або розпилювачем. Після пасивування почекайте 7 - 10 хв. (не більше 15 хв!), потім нанесіть наповнювач.

	Співвідношення змішування за об'ємом:	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОВНЮВАЧА AirDry MOBIHEL ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ AirDry АКТИВАТОР	2 частини 1 частина  30%
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОВНЮВАЧА AirDry MOBIHEL ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ AirDry АКТИВАТОР	100 г 34 г 26 г
	Життєздатність суміші :	15 – 20 хв	

	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	16 - 20 сек
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,3 – 1,4 мм 2 – 2,5 бар
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 - 3 60 - 90 μm
	<b>Витримка/випарювання:</b>	максимум 1 хв / 20°C між шарами
	<b>Час висихання при 20°C:</b>	20 - 30 хв
	<b>Сухе шліфування:</b>	P360 - P600

## ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПОВЕРХОНЬ

	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОВНЮВАЧА AirDry MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	5 частини 1 частина  10%
	<b>Життєздатність суміші:</b>	50 хв / 20°C	
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL ЗАТВЕРДЖУВАЧ ДЛЯ ГРУНТА-НАПОВНЮВАЧА AirDry MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	100 г 14 г  7 г
	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100  Життєздатність суміші :1 год / 20°C	4 частини 1 частина 10%
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL 2K HS ЗАТВЕРДЖУВАЧ 4100 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	100 г 17 г  7 г
	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	3 частини 1 частина 5%

		Життєздатність суміші :1 год / 20°C	
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL HS ГРУНТ-НАПОВНЮВАЧ AirDry MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	100 г 21 г 4 г
	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 ф 4 мм / 20°C	27 - 31 сек	
	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,7 – 1,8 мм 2 – 2,5 бар	
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 - 3 120 - 180 μm	
	<b>Витримка/випарювання:</b>	10 - 15 хв / 20°C між шарами 15 - 20 хв / 20°C перед сушкою у печі	
	<b>Час висихання при 20°C:</b> <b>Час висихання при 60°C:</b>	4 – 6 год 30 хв (t об'єкту)	
	<b>Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):</b>	15 - 20 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см	
	<b>Сухе шліфування:</b>	P360 - P600	
	<b>Подальша обробка:</b>	Всі фінішні покриття системи MOBIHEL	
	<b>Термін зберігання:</b>	2 роки	

2004/42/II B(ц) (540) 530

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (ц), підготовлених до нанесення, складає 540 г/л. VOC нашого матеріалу складає 530 г/л.

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати.

Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.