

MOBIHEL AVTOLAK

MOBIHEL АВТОЕМАЛЬ

- Хороша покриваність.
- Якісний результат фарбування
- Колір вибирається по Mobihel карті готових кольорів.

ТИП ПІДЛОЖКИ	MOBIHEL 2K ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Добре перемішати	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	18 - 20 сек MOBIHEL 1K РОЗРІДЖУВАЧ або MOBIHEL ISO ЗАТВЕРДЖУВАЧ (близько 20%)
	Тест кольору:	Фарбу слід нанести на тест карту і перевірити на відповідність кольору зі зразком
	Нанесення розпиленням:	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 – 3 повні шари 50 - 60 μm
	Витримка/випарювання:	5 - 10 хв / 20°C між шарами 10 - 15 хв / 20°C перед сушкою у печі
	Час висихання:	MOBIHEL 1K РОЗРІДЖУВАЧ 20°C = 16 год 60°C = 60 хв

		MOBIHEL ISO ЗАТВЕРДЖУВАЧ 20°C = 10 год 60°C = 45 хв
	Термін зберігання:	4 роки

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.