

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (08/22)

MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР PLUS

- Високоякісний акриловий ґрунт-наповнювач для локального та повного ремонту.
- Добрі заповнюючі властивості
- Добрі ізоляційні властивості
- Гарна вертикальна стабільність
- Добра атмосферостійкість та захист від корозії
- Колір: білий, чорний та сірий.
- Відповідає VOC вимогам

			
ТИП ПОВЕРХНІ	 P220 – P280	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	Співвідношення змішування за об'ємом:	MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР PLUS MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	4 частини 1 частина 10 - 15%
	Співвідношення змішування по вазі:	MOBIHEL 4:1 HS КОМПАКТПРАЙМЕР PLUS MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ 700 PLUS / 750 PLUS MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ 2100	100 г 16 г 7 - 11 г
	Життєздатність суміші :	1 г	
	Робоча густина: DIN 53211 Ф 4 мм / 20°C	26 - 32 сек	

	Нанесення розпиленням:	1,6 – 1,8 мм 1,8 – 2,0 бар
	Кількість шарів: Товщина покриття:	2 - 3 120 - 180 мкм
	Витримка/випарювання:	8 - 10 хв/20°C між шарами 15 – 20 хв/20°C перед сушкою у печі
	Час висихання при 20°C: Час висихання при 60°C:	4 - 5 г 30 хв. (Т об'єкту)
	Час висихання (інфрачервона коротка хвиля)	15 - 20 хв. Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	Сухе шліфування:	P360 - P600
	Вологе шліфування:	P600 - P1200
	Подальша обробка:	Всі фінішні покриття системи MOBIHEL
	Термін зберігання:	2 роки

2004/42/II В(ц) (540) 530

У відповідності з вимогами ЄС максимальний вміст летючих речовин (VOC) для цього виду матеріалів (категорія II Б (ц), підготовлених до нанесення, складає 540 г/л. VOC нашого матеріалу складає 530 г/л.

2К матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від рвзних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукт або будь-які інші фактори вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера.

Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.