









ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ (03/21)







## MOBIHEL 2K ACRYLIC ENAMEL PLUS

## MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ PLUS

- Покриття має високу атмосферну та механічну стійкість.
- Високий блиск.
- Колір вибирається по Mobihel карті готових кольорів.

ТИП ПІДЛОЖКИ	<b>MOBIHEL 2K ГРУНТ- НАПОВНЮВАЧ</b>
	 P360 – P600
	 MOBIHEL Антисиліконовий чистячий засіб

	<b>Добре перемішати</b>	
	<b>Співвідношення змішування за об'ємом:</b>	MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ PLUS MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ PLUS MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ PLUS  5 частини 1 частина 20 – 25%
	<b>Співвідношення змішування по вазі:</b>	MOBIHEL 2K АКРИЛОВА АВТОЕМАЛЬ PLUS MOBIHEL 2K ЗАТВЕРДЖУВАЧ PLUS MOBIHEL 2K РОЗРІДЖУВАЧ PLUS  100 г 17 г 27 г
	<b>Життєздатність суміші :</b>	8 год
	<b>Робоча густина:</b> DIN 53211 ф 4 мм / 20°C	20 - 22 сек
	<b>Тест кольору:</b>	Фарбу слід нанести на тест карту і перевірити на відповідність кольору зі зразком

	<b>Нанесення розпиленням:</b>	1,2 – 1,3 мм 2 – 2,5 бар
	<b>Кількість шарів:</b> <b>Товщина покриття:</b>	2 – 3 повні шари 50 - 60 μm
	<b>Витримка/випарювання:</b>	10 хв / 20°C між шарами 10 - 15 хв / 20°C перед сушкою у печі
	<b>Час висихання при 20°C:</b> <b>Час висихання при 60°C:</b>	16 год 30 хв (t об'єкту)
	<b>Час висихання (інфрачервона коротка хвиля):</b>	8 - 12 хв Відстань до об'єкта: 70 - 80 см
	<b>Термін зберігання:</b>	3 років

2K матеріали реагують з вологою, тому всі змішувальні ємності та інструменти повинні бути абсолютно сухими. Відносна вологість повітря не повинна перевищувати 80%!

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ – див. Паспорт Безпеки.

Кришку упаковки з затверджувачем необхідно щільно закривати після кожного використання, так як продукт вступає в реакцію з вологістю повітря, що може призвести до дефекту продукту.

Дані в інформації можуть змінюватися в залежності від різних умов.

Всі пункти цієї інформації можуть бути змінені в будь-який час без попереднього повідомлення.

Інформація заснована на багаторічному досвіді співпраці з Відділом Розробки та Відділом Технічного обслуговування і є власністю HELIOS Refinish. Гарантуємо, що якість виконаної роботи відповідно з нашими інструкціями надає відповідні результати. Відмовляємося від будь-якої відповідальності, якщо були використані будь-які інші продукти або будь-які інші фактори, які вплинули на кінцевий результат. Остання версія технічної інформації замінює всі попередні, отримати її можливо безпосередньо у Вашого торгового партнера. Користувач цього продукту повинен використовувати його у відповідності з законодавством та правилами безпеки при використанні та утилізації відходів.